



Shanghai Bao Zhang  
Dorstener Products GmbH

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Drut stalowy miękki wyżarzony

- **Powierzchnia:** Elektrolitycznie ocynkowana, pomiedziowana lub goła
- **Zawartość węgla:** C < 0,08% dla zapewnienia mechanicznych właściwości drutu.
- **Materiał:** 1.0304 C 9 D DIN EN 10016 - 2  
Na życzenie wysokowartościowe gatunki

| Średnica drutu<br>mm | Tolerancja<br>+/- mm | Wytrzymałość<br>na rozciąganie<br>N/mm <sup>2</sup> | Tolerancja<br>+/- mm | Granica<br>plastyczności<br>N/mm <sup>2</sup> | Tolerancja<br>+/- mm | Wydłu-<br>żenie<br>% | Warstwa<br>cynku<br>g/m <sup>2</sup> | Warstwa<br>miedzi<br>g/m <sup>2</sup> |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,18 – 0,24          | 0,01                 | 380                                                 | 35                   | niska                                         | 20                   | min. 15              | min. 20                              | min. 1                                |
| 0,25 – 0,40          | 0,015                | 380                                                 | 35                   | niska                                         | 20                   | min. 15              | min. 20                              | min. 1                                |
| 0,41 – 0,63          | 0,02                 | 380                                                 | 35                   | niska                                         | 20                   | min. 25              | min. 20                              | min. 1                                |
| 0,63 – 1,00          | 0,02                 | 380                                                 | 35                   | niska                                         | 20                   | min. 25              | min. 25                              | min. 1                                |
| 1,01 – 1,60          | 0,02                 | 380                                                 | 35                   | niska                                         | 20                   | min. 25              | min. 30                              | min. 1                                |

Wytrzymałość na rozciąganie jest podawana dla danej partii produkcyjnej.


**Tolerancja okrągłości drutu:** 50% tolerancji średnicy drutu

**Standardowe szpule:**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| DIN 100 | DIN 250 | MP 100  |
| DIN 125 | DIN 355 | MP 500  |
| DIN 160 | DIN 400 | RP 1000 |
| DIN 200 | BB 20   |         |

**Opakowanie:** Szpule są pakowane na paletach jednorazowych lub w skrzyniach. (jak niżej)

**Oznakowanie:** Adres klienta, numer zamówienia, materiał, grubość drutu, waga netto, waga brutto i numery palet



**Pan Bogusław Gieretto**  
ul. Górczewska 47/38  
01-401 Warszawa

tel.: +48 60 23 100 23  
fax : +48 22 20 350 85  
e-mail: glob\_hup@upcpoczta.pl

Shanghai Bao Zhang  
Dorstener Products GmbH  
E-Mail: info@sbdwire.com  
Internet: www.sbdwire.com